

GLOBALTINT SF

Globaltint Referencias	Aplicación	Colour Index	Densidad	Pig. Conc	Solidez a la intemperie		Resistencia a la Luz		Resistencia	
				%	S-MT	1/25 SD	S-MT	1/25 SD	Ácido	Álcalis
SF O216	Facade Inorganic Orange	PO216	1,95	65	5	5	8	8	5	5
SF Y42	Facade Inorganic Yellow Ox.	PY42	1,67	53	5	5	8	8	5	5
SF R01	Facade inorganic Red Ox.	PR101	1,95	60	5	5	8	8	5	5
SF W06	Facade Inorganic Titane Ox.	PW6	1,83	62	5	5	8	8	5	5
SF B11	Facade Inorganic Black Ox.	PBk11	1,65	50	5	5	8	8	5	5
SF T36	Facade Inorganic Turquoise Blue	PB36	1,67	55	5	5	8	8	5	5
SF B28	Facade Inorganic Cobalt Blue	PB28	1,74	60	5	5	8	8	5	5
SF UBA	Facade Inorganic Brown	Inorganic Mix	1,48	43	5	5	8	8	5	5
SF G17	Facade Inorganic Green Ox.	PG17	2,00	65	5	5	8	8	5	5
SF V29	Facade Inorganic Violet	PV15	1,52	55	5-4	5-4	8	8	5	5
SF Y84	F. I. Yellow Bismute Banadate	PY184	1,77	55	5	5	8	8	5	5

GLOBALTINT SF

- > pasta pigmentaria acuosa “VOC FREE”, baseada en pigmentos inorgánicos;
- > selección de pigmentos para sistemas de color, con alta solidez a la intemperie compatible con pinturas acrílicas, vynil veova, siloxan, silicato, y productos que contienen cemento;
- > software de formulación de color/ cartas personalizadas;
- > son aptas para sistemas “IN PLANT” o “POS” por peso o volumen.

