



- Pasta pigmentaria acuosa “VOC FREE”, basada en pigmentos inorgánicos;
- Selección de pigmentos para sistemas de color, con alta solidez a la intemperie compatible con pinturas acrílicas, vinyl veova, siloxan, silicato, y productos que contienen cemento;
- Software de formulación de color/ cartas personalizadas;
- Son aptas para sistemas “IN PLANT” o “POS” por peso o volumen.



Referência	Aplicación	C.I.	Dens.	Pig. conc. %	Resistencia a la intemperie S-		Resistencia	
					MT	1/25 SD	Ácido	Álcalis
Y184	F.I. Amarelo Bismute Banadate	PY184	1,72	49%	5	5	5	5
Y42	Fachadas Inorgânico Amarelo Ox.	PY42	1,67	50%	5	5	5	5
O216	Fachadas Inorgânico Laranja	PO216	1,91	65%	5	5	5	5
R101	Fachadas Inorgânico Vermelho Ox.	PR101	1,95	56%	5	5	5	5
V29	Fachadas Inorgânico Violeta	PV15	1,50	60%	5- 4	5- 4	5	5
B28	Fachadas Inorgânico Azul cobalto	PB28	1,74	60%	5	5	5	5
T36	Fachadas Inorgânico Azul turquesa	PB36	1,56	62%	5	5	5	5
UMBAR	Fachadas Inorgânico Castanho	Inorg. Mix	1,48	43%	5	5	5	5
G17	Fachadas Inorgânico Verde Ox.	PG17	2,00	65%	5	5	5	5
B11	Fachadas Inorgânico Preto Ox.	PBk11	1,40	50%	5	5	5	5
W06	Fachadas Inorgânico Titânio Ox.	PW6	1,86	62%	5	5	5	5